

Trevos Košťálov s.r.o.
512 02 Košťálov
Tschechische Republik



Tel.: +42 0481 689351-3
Fax: +42 0481 689286
E-mail: trevos@trevos-kostalov.cz
www.trevos-kostalov.cz

Technical specification Technische Spezifikation

PP staple fibers/PP Stapelfasern

Product /Artikel:

STAVON
18 μ m, 32 μ m / 4, 8, 12 mm

Customer/Kunde:

Parameter/ Merkmal	Dimension	Nominal value/ Sollwert	Test method/ Prüfverfahren
Titer	μ m	18 $\pm$ 5% 32 $\pm$ 5%	EN ISO 1973
Staple length/Schnittlänge	mm	4,8,12 $\pm$ 5%	ČSN 80 0201
Tensile strength/Zugfestigkeit	cN/dtex	min. 3,0	EN ISO 5079
Elongation/Dehnung	%	min. 50	EN ISO 5079
Finish/Präparation	%	0,4 $\pm$ 0,2	internal test method/ internes Prüfverfahren TREVOS – PN001-96
Moisture/Feuchtigkeit	%	$\leq$ 2	internal test method/ internes Prüfverfahren TREVOS – PN001-96
Shrinkage (air oven 10 min. / 130°C) Schrumpf (Luftofen 10 Min. / 130°C)	%	3 $\pm$ 1	internal test method/ internes Prüfverfahren TREVOS – PN001-96